

# รอยรั่วระดับจุลภาคระหว่างเรซินซีเมนต์และขอบโพรงฟัน ที่ปนเปื้อนยูจีนอล ภายหลังจากการล้างด้วยสารชะล้างชนิดต่างๆ Microleakage Between Resin Cement and Eugenol Contaminated Cavosurface Margin After Using Various Irrigants

ธีรัชย์ ลิมปลาวัดย์<sup>1</sup>, เกษมพงศ์ ศรีปานนาค<sup>2</sup>, พัฒนฤกษ์ ทินกร ณ ออยุธยา<sup>2</sup>, ศศิมาศ อัครองธรรม<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
<sup>2</sup>นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
Teerachai Limlawan<sup>1</sup>, Kasempong Sripannak<sup>2</sup>, Pattanalerk Thinnakorn na ayuthaya<sup>2</sup>, Sasimas Umkrongtum<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University  
<sup>2</sup>Dental Student, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University

ชม. ทันตสาร 2557; 35(2) : 91-103  
CM Dent J 2014; 35(2) : 91-103

## บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาการรั่วระดับจุลภาคบริเวณขอบโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจีนอลหลังการล้างด้วยสารชะล้างชนิดต่างๆ โดยนำฟันตัดหน้าบนของวัวจำนวน 70 ซี่ มาเตรียมโพรงฟันสำหรับอุด ชนิดที่ 5 (Class V) ซึ่งมีความลึก 1.5 มิลลิเมตร ความกว้างและความยาวด้านละ 3 มิลลิเมตร ขอบเขตของโพรงฟันทางด้านบดเคี้ยวและด้านเหงือกอยู่ห่างรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1.5 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนำฟันทุกซี่มาอุดโพรงฟันด้วยวัสดุอุดเรซินคอมโพสิตโดยใช้น้ำกลั่นเป็นสารคั่นกลางแล้วดึงออก จากนั้นอุดโพรงฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราวซิงค์ออกไซด์ ยูจีนอลเป็นเวลา 7 วันและรีวัสดุอุดชั่วคราวออกด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์ ทำการสุ่มเลือกฟันออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) เป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันด้วยน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 2 ล้างโพรงฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์

## Abstract

The purpose of this research was to study microleakage between resin cement and eugenol contaminated cavosurface margin after using various irrigants. Cavities Class V (3×3×1.5 mm) of 70 bovine teeth were prepared on the labial surface parallel to the cement-enamel junction, 1.5 mm above and below the CEJ. The indirect resin composite inlays were prepared, and water was used as a separating media and removed from the cavity. After that, cavities Class V were restored with temporary filling (zinc oxide eugenol) for 7 days. Then temporary fillings were removed by using ultrasonic scaler. The teeth were randomly divided into 4 groups, group 1(control): irrigated

Corresponding Author:

ธีรัชย์ ลิมปลาวัดย์

อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110

Teerachai Limlawan

Lecturer, Department of Conservative Dentistry and  
Prosthodontics, Faculty of Dentistry,  
Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand.  
E-mail: [ingot\\_030@hotmail.com](mailto:ingot_030@hotmail.com)

ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 3 ล้างด้วยอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร และกลุ่มที่ 4 ล้างด้วยอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร หลังจากนั้นขึ้นงานคอมโพสิตอินเลย์กับโพรงฟันที่เตรียมไว้ด้วยเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีและปิดปลายรากด้วยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง ทาหน้ายาทาเล็บที่ซีฟันโดยเว้นที่บริเวณขอบโพรงฟันและวัสดุบูรณะ เก็บชิ้นงานในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วแช่ชิ้นงานในสีย้อม เบสิคฟุชชินร้อยละ 0.5 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตัดฟันในแนวตรงผ่านจุดศูนย์กลางของวัสดุบูรณะแล้วนำไปดูรอยรั่วค่าการซึมผ่านของสีย้อมภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (กำลังขยาย 100 เท่า) บริเวณรอยต่อของเรซินซีเมนต์กับเคลือบฟันและเนื้อฟัน ผลการศึกษาพบการรั่วซึมทั้งสองด้านของทุกกลุ่มการทดลอง ในกลุ่มของชั้นเคลือบฟันพบค่าการรั่วซึมต่ำกว่าในชั้นเนื้อฟัน แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของชั้นเคลือบฟัน ในชั้นเนื้อฟันกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีรอยรั่วซึมมากกว่ากลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) สรุปผลการศึกษพบว่าการใช้อีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ร่วมกับน้ำเกลือ หรืออีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ร่วมกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 และน้ำเกลือ เป็นสารชะล้างที่สามารถกำจัดยูจีนอลที่ตกค้างในชั้นเนื้อฟันได้ดี

**คำสำคัญ:** การรั่วซึมระดับจุลภาค สารชะล้าง เรซินซีเมนต์ ยูจีนอล

cavities with NSS 2 ml, group 2: irrigated cavities with 2.5% NaOCl 5 ml and NSS 2 ml, group 3: irrigated cavities with 17%EDTA 5 ml and NSS 2 ml, group 4: irrigated cavities with 17%EDTA 5 ml, 2.5% NaOCl 5 ml and NSS 2 ml. After that, indirect composite inlays were cemented in the cavities with superbond C&B. The apices of bovine roots were sealed with self-cured acrylic resin. The teeth surface were coated with nail vanish except cavosurface margin of restoration. All specimens were stored in distilled water for 24 hours at 37°C and immersion in 0.5% basic fuchsin for 24 hours at room temperature. The dye penetration was measured on the sectioned specimen at the tooth-cement interface of enamel and dentin margin and recorded with graded criteria under stereomicroscope (100x). The results showed that all groups had microleakage at both sides of cavity (enamel and dentin margin), and enamel margins had microleakage lower than dentin margins. The microleakage of dentin margins (gingival margins) of group 1 and 2 was significantly different greater than those of group 3 and 4 ( $p < 0.05$ ). In conclusion, 17% EDTA followed by NSS or 17% EDTA followed by 2.5% NaOCl and NSS are effective irrigants for cleaning contaminated eugenol margin.

**Keywords:** Microleakage, Irrigant, Resin cement, Eugenol


## บทนำ (Introduction)

การบูรณะโพรงฟันด้วยเรซินคอมโพสิตหลังการอุดชั่วคราวด้วยวัสดุที่มีส่วนประกอบของยูจีนอลมีรายงานถึงความล้มเหลวในหลายรูปแบบ เช่นค่าความแข็งแรงของการยึดติดลดน้อยลง หรือเกิดการรั่วซึมระดับจุลภาค ซึ่งมัก

เกิดขึ้นบนผนังโพรงฟันบริเวณที่สัมผัสยูจีนอลมาก่อน การรั่วซึมดังกล่าวทำให้เกิดผลตามมาคือเกิดการแทรกซึมของแบคทีเรียทำให้เกิดการฟุซ้ำ (secondary caries) ได้วัสดุบูรณะ อากาศเสียวฟันหลังการรักษา เกิดการเปลี่ยนสีบริเวณขอบของวัสดุบูรณะ ถึงแม้มีรายงานความล้มเหลวในหลาย

รูปแบบ ยูจีนอลยังเป็นที่นิยมใช้เพราะมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ (germicidal activity) และลดความรู้สึกเจ็บ<sup>(1,2)</sup> วัสดุอุดฟันชั่วคราวส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารจำพวกฟีนอล (phenolic compound) เช่น ยูจีนอล (eugenol) ฟีนอล (phenol) ครีซอล (cresol) และไทมอล (thymol) ซึ่งมีความสามารถยับยั้งและชะลอการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์แบบรวมตัวได้ เป็นผลทำให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของเรซินคอมโพสิตไม่สมบูรณ์ เกิดความแข็งแรงของการยึดติดน้อยลง และเกิดการรื้อซึมที่ขอบมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องล้างพื้นผิวเนื้อฟันด้วยสารชะล้าง (irrigant) ชนิดต่างๆ ที่ช่วยลดการตกค้างของยูจีนอล เช่นแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นร้อยละ 37 และกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37<sup>(3)</sup> หรือใช้สารที่มีผลในการกำจัดชั้นเสมียร์<sup>(4)</sup>

ยูจีนอล เป็นอนุพันธ์ของฟีนอลและเป็นสารที่พบในน้ำมันกานพลู (oil of clove) มีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่เป็นกรดอ่อน สารประกอบฟีนอลที่นำมาใช้ในทางทันตกรรมในรูปแบบของ ยูจีนอล ไทมอล และครีซอล ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารฆ่าเชื้อในเนื้อฟัน สารอุดคลองรากฟัน วัสดุอุดชั่วคราวและซีเมนต์ที่ใช้ยึดครอบฟันชั่วคราว ทั้งนี้เพราะฟีนอลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและลดความรู้สึกเจ็บเฉพาะที่<sup>(1,2)</sup> ซีเมนต์หลายชนิดที่ใช้ทางทันตกรรมมียูจีนอลเป็นองค์ประกอบ เช่น ซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลซีเมนต์ (zinc oxide-eugenol cement) ซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลซีเมนต์เสริมแรงอัด (reinforced zinc oxide-eugenol cement) เช่น ไออาร์เอ็ม (IRM) อีบีเอ (EBA) หรือซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลสำหรับอุดคลองรากฟัน โดยซิงค์ออกไซด์และยูจีนอลทำปฏิกิริยาแบบคีเลชัน (chelation) ได้ซิงค์ยูจีนอเลตกับน้ำ ซึ่งซิงค์ยูจีนอเลตที่ได้มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของสารประกอบที่มีอะตอมและอนุมูลอิสระล้อมรอบไอออนของสังกะสี โดยปฏิกิริยาการก่อตัวสามารถอธิบายได้ดังสมการ



ซิงค์ออกไซด์รวมกับน้ำปริมาณเล็กน้อยได้ซิงค์ไฮดรอกไซด์ เมื่อซิงค์ไฮดรอกไซด์รวมตัวกับยูจีนอลได้ซิงค์ยูจีนอเลตและน้ำ และน้ำส่วนที่เกิดขึ้นกลับไปเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาต่อ ทำให้ได้สารประกอบสุดท้ายคือซิงค์ยูจีนอเลตเมทริกกับผงของซิงค์ออกไซด์ ดังแสดงในสมการที่ (2) ปฏิกิริยาเกิดไปด้านขวาเมื่อมีปริมาณยูจีนอลมากและน้ำปริมาณน้อย

ขณะเดียวกันสามารถย้อนกลับไปด้านซ้ายได้เมื่อซิงค์ยูจีนอเลตสัมผัสกับของเหลว เช่น น้ำลาย หรือน้ำในท่อเนื้อฟัน ทำให้เกิดการละลายได้ยูจีนอลกับซิงค์ไฮดรอกไซด์และซิงค์ออกไซด์ โดยยูจีนอลที่เกิดขึ้นนี้สามารถแทรกซึมเข้าเนื้อฟันและผ่านไปยังน้ำลายได้ จากการศึกษาของ Hume<sup>(5)</sup> พบว่าซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลที่ใช้อุดโพรงฟันด้านบดเคี้ยวที่มีความหนาของเนื้อฟันเหนือโพรงเนื้อเยื่อใน 2 มิลลิเมตร โดยใช้ยูจีนอลที่ผสมกับสารทริเทียม (tritium-labelled eugenol) พบว่ายูจีนอลถูกปล่อยเข้าเนื้อฟันและโพรงเนื้อเยื่อในอย่างช้าๆ และมีความเข้มข้นของยูจีนอล  $10^{-2}$  โมลต่อลิตรที่เนื้อฟันบริเวณใต้ต่อซิงค์ออกไซด์ยูจีนอล  $10^{-3}$  โมลต่อลิตรที่บริเวณกลางเนื้อฟันและ  $10^{-4}$  โมลต่อลิตรที่ของเหลวในโพรงเนื้อเยื่อใน โดยความเข้มข้นนี้คงอยู่เป็นเวลา 3 10 และ 14 วัน ที่ทำการทดลอง และพบว่ายูจีนอลถูกปล่อยมากขึ้น และมีอัตราการซึมผ่านมากขึ้นตามสัดส่วนของการละลายน้ำของยูจีนอเลต ดังนั้นจะพบได้ว่าเมื่อใช้ซีเมนต์ที่มีส่วนประกอบของซิงค์ออกไซด์ยูจีนอล เกิดการซึมผ่านของยูจีนอลเข้าไปในเนื้อฟัน ในขณะเดียวกันเกิดการรวมตัวแบบคีเลชันของยูจีนอลกับแคลเซียมในเนื้อฟัน<sup>(6)</sup> และเกิดการยึดจับกับสารประกอบอินทรีย์ในเนื้อฟันเช่น ไขมัน ซีรัม อัลบูมิน และคอลลาเจน<sup>(1)</sup> โดยพบว่าปริมาณการตกค้างของยูจีนอลมากหรือน้อยระดับใดนั้นขึ้นกับการมียูจีนอลอิสระที่เกิดขึ้น การแทรกซึมของของเหลว หรือการตกค้างของน้ำที่ก่อให้เกิดการละลายของซิงค์ยูจีนอเลต Fujisawa และ Kadoma<sup>(1)</sup> ศึกษาผลของสารประกอบฟีนอล 6 ชนิด ซึ่งเป็นตัวยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของเมทิล-เมทาไครเลต (methyl metacrylate) ที่มีสารตั้งต้นปฏิกิริยาด้วยเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (benzoyl peroxide) และอะโซบิสไอโซบิวทีไนเตรต (azobisisobutyronitrile) ด้วยการตรวจสอบช่วงระยะเวลาการเหนี่ยวนำปฏิกิริยา (induction period) และอัตราการเกิดพอลิเมอร์ช่วงต้น พบว่าช่วงระยะเวลาการเหนี่ยวนำปฏิกิริยามีค่ามากไปน้อยตามลำดับคือ ยูจีนอล ไทมอล ไฮโดรควิโนน (hydroquinone) ครีซอล ฟีนอล และเมทอล (methol) นอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของยูจีนอลทำให้ช่วงระยะเวลาการเหนี่ยวนำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นและลดอัตราการเกิดพอลิเมอร์ช่วงต้น

ยูจีนอลที่ผสมอยู่ในซีเมนต์รองพื้น ทำให้กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ไม่สมบูรณ์ และลดคุณสมบัติทางกายภาพ

ของพอลิเมอร์ ยูจีนอลเป็นตัวยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาพอลิ-เมอร์ในลักษณะการเป็นสารกำจัดอนุมูลอิสระ โดยยูจีนอล แอ่งจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในระบบที่เกิดปฏิกิริยาพอลิ-เมอร์แบบรวมตัวโดยอนุมูลอิสระ<sup>(11)</sup>

ปัจจุบันระบบสารยึดติดมีการพัฒนามากขึ้น และเป็นที่ นิยมใช้ในทางทันตกรรม เช่นการอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือน ฟัน หรือระบบการยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์ซึ่งมีปฏิกิริยาการ บ่มตัวด้วยการเกิดอนุมูลอิสระทั้งระบบบ่มด้วยแสง ระบบ บ่มเองและระบบบ่มเองร่วมกับบ่มด้วยแสง Paige และ คณะ<sup>(12)</sup> ศึกษาบริเวณพื้นผิวของแกนฟันเรซินคอมโพสิต สัมผัสกับซีเมนต์ยึดชั่วคราวผสมยูจีนอล พบว่าผิวของเรซิน คอมโพสิตมีลักษณะอ่อนนุ่ม Hansen และ Asmussen<sup>(13)</sup> ศึกษาผลของวัสดุอุดชั่วคราวซึ่งคือออกไซด์ยูจีนอลต่อสารยึด ติดกับเนื้อฟัน (dentin bonding agent) พบว่าช่องที่เกิดจาก การหดตัวบริเวณขอบโพรงฟัน (marginal contraction gap) มีขนาดกว้างที่สุดในกลุ่มการทดลองที่ใช้ซีเมนต์ออกไซด์ยูจีนอล ซีเมนต์อุดในโพรงฟัน จากการทดลองสรุปได้ว่าการใช้วัสดุอุด ชั่วคราวซึ่งคือออกไซด์ยูจีนอลซีเมนต์ก่อนการใช้สารยึดติดกับ เนื้อฟันร่วมกับวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต ก่อให้เกิดการรั่วซึมใน ระดับไมโครเมตร และจากการศึกษาของ Macchi และคณะ<sup>(14)</sup> พบว่ายูจีนอลอิสระสามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้นสเมียร์ (smear layer) และท่อเนื้อฟัน ซึ่งการทำมาสะอาดด้วย ทางกลไม่สามารถกำจัดยูจีนอลอิสระที่ตกค้างออกได้หมด อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Peters และคณะ<sup>(15)</sup> ได้ทดลอง วัดความแนบสนิทที่บริเวณขอบระหว่างวัสดุอุดฟันคอมโพสิต กับเนื้อฟัน โดยให้เกิดการปนเปื้อนของยูจีนอลในโพรงฟัน ที่เตรียมสำหรับอุดด้วยซีเมนต์อุดรากฟันที่มียูจีนอลเปรียบ เทียบกับซีเมนต์ที่ไม่มียูจีนอลคือ คีแทก (KETAC®) เป็น ระยะเวลา 15 นาที พบว่าการปนเปื้อนของซีเมนต์ทั้งสองชนิด ให้ค่าความแนบสนิทของวัสดุกับเนื้อฟันไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

จากผลการทดลองที่ผ่านมาพบว่าการทำความสะอาดผิว ฟันและการกำจัดยูจีนอล เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนยึดด้วยเรซิน ซีเมนต์ สารที่ใช้ทำความสะอาดอาจมีฤทธิ์การละลายและล้าง ยูจีนอล หรือมีกลไกการกำจัดชั้นสเมียร์ที่มียูจีนอลอิสระ ตกค้างอยู่ ถ้าสารดังกล่าวทำหน้าที่ได้ดีจะทำให้ปฏิกิริยาการ เกิดพอลิเมอร์ของเรซินคอมโพสิตสมบูรณ์และไม่เกิดการรั่ว ซึมระหว่างเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน

โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (sodium hypochlorite, NaOCl) คือน้ำยาล้างคลองรากฟันที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน มีหลายความเข้มข้น ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 1.25 2.5 5.25 มีฤทธิ์ ด้านจุลชีพตามความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้น มีคุณสมบัติในการ ละลายเนื้อเยื่อและอินทรีย์สารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ข้อด้อยคือไม่สามารถกำจัดชั้นสเมียร์ได้ หากหวังผลสูงสุดแนะนำให้ใช้ร่วมกับอีดีทีเอ<sup>(16)</sup> และข้อด้อย ที่สำคัญ คือความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อที่มีชีวิต

เอ็ดทีลินไดเอมีนเททราอะซีติก (Ethylenediaminetetraacetic acid) หรืออีดีทีเอ (EDTA) ความเข้มข้นร้อยละ 17 มีค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7.5 มีคุณสมบัติเป็นสารคี เลดที่นิยมใช้<sup>(21)</sup> และมีความสามารถกำจัดเศษเนื้อฟันและ ชั้นสเมียร์บนพื้นผิวเนื้อฟันได้ดี และสามารถจับกับแคลเซียม เกิดสารประกอบอีดีทีเอ-แคลเซียมที่คงตัวอยู่ในสภาวะเป็น กลาง<sup>(17)</sup>

วิธีการวัดการรั่วซึมของสารในทางทันตกรรมแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับไมโครเมตร และระดับนาโนเมตร เมื่อ ส่องด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชันพบการรั่วซึม ระดับไมโครเมตร พบช่องว่างระหว่างฟันและวัสดุบูรณะซึ่ง เกิดจากการหดตัวขณะเกิดพอลิเมอร์ หรือมีความแตกต่าง ของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนของวัสดุ บูรณะและฟันเป็นต้น วิธีที่นิยมวัดการรั่วซึมมากที่สุดคือวัด การรั่วซึมระดับไมโครเมตรและเป็นวิธีที่ใช้มาเป็นเวลานาน มี ประสิทธิภาพดี เตรียมง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้แก่ การแช่ชิ้น ตัวอย่างด้วยสารละลายสีย้อม (dyes penetration) มีหลาย ชนิด โดยอนุภาคของสีย้อมมีขนาดเล็กประมาณ 120 นาโน เมตรเข้าไปจับกับโครงสร้างของฟันบริเวณช่องว่างระหว่าง วัสดุบูรณะและโพรงฟัน ความเข้มข้นและระยะเวลาในการย้อม สีย้อมต่อการแทรกซึมของสี พบว่าการใช้สารละลายเบสิค ฟุซซิน (basic fuchsin) ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 หรือสาร ละลายบูลเมทิลีน (blue methylene) ความเข้มข้นร้อย ละ 2 และมีค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7.0 เป็นสารที่มี ประสิทธิภาพในการศึกษาการรั่วซึมที่ดี สามารถเห็นชัดเจน เนื่องจากสารเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอลลาเจนที่เปลี่ยนแปลง สภาพอย่างถาวร<sup>(18)</sup>

การเตรียมเนื้อฟันเพื่อให้เกิดการยึดติดด้วยระบบกรด กัตรวม (total etch) ชนิดยึดติดแบบชื้น (moist bonding)

เป็นระบบที่ใช้กันมานานโดยใช้ไฟร์เมอร์และสารยึดทาหลังจากการใช้กรดปรับสภาพเนื้อฟันและล้างด้วยน้ำ เป่าลมพองพื้นผิวหมาด ส่วนชนิดเป่าเนื้อฟันให้แห้ง (dry bonding) ได้แก่ ซุปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี<sup>(19)</sup> ประกอบด้วยกรดสีแดงใช้ปรับสภาพผิวเคลือบฟันคือกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 60-65 เป็นกรดแก่เข้าไปละลายส่วนของไฮดรอกซีอะปาไทท์เป็นเวลา 30 วินาที ล้างน้ำให้สะอาด 10 วินาที เป่าลมจนผิวฟันแห้ง ส่วนเนื้อฟันใช้กรดสีเขียวประกอบด้วยกรดซिटริกความเข้มข้นร้อยละ 10 และเพอริกคลอไรด์ร้อยละ 3 กรดซิทริกจะละลายไฮดรอกซีอะปาไทท์และเพอริกคลอไรด์ทำหน้าที่พองคอลลาเจนไม่ให้ยุบตัว เป็นเวลา 10 วินาที ล้างด้วยน้ำ 10 วินาที เป่าผิวฟันให้แห้ง 10 วินาที ทาผิวฟันที่แห้งด้วยส่วนผสมของโมโนเมอร์ชนิดโฟว์เมตา เอ็มเอ็มเอ (4-META, MMA) และตัวเร่งปฏิกิริยาทีบีบี (TBB) ทำหน้าที่แทรกซึมเข้าไปบริเวณช่องว่างที่เคยเป็นที่อยู่ของไฮดรอกซีอะปาไทท์ เกิดชั้นไฮบริดที่สมบูรณ์ และให้แรงยึดอยู่ประมาณ 18-23 เมกะปาสคาล<sup>(20)</sup>

การทดลองนี้ศึกษาอรรถรรดับจุลภาคระหว่างซูปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีเรซินซีเมนต์และขอบโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจีนอล ภายหลังจากการล้างด้วยสารชะล้าง 2 ชนิดคือ อีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นสารคีเลตที่นิยมใช้<sup>(21)</sup> และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (sodium hypochlorite) ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 เป็นกลุ่มทดลอง โดยให้นำเกลือบเป็นกลุ่มควบคุมในการกำจัดชั้นสเมียร์และยูจีนอลที่ตกค้างเนื่องจากน้ำยาเหล่านี้เป็นที่นิยมใช้ในคลินิกทันตกรรมของงานรักษาคลองรากฟัน หรือใช้ล้างเนื้อเยื่อ แผลผ่าตัดหลังศัลยกรรม โดยมีสมมุติฐานการวิจัยที่ 1 คืออรรถรรดับจุลภาคบนผิวเคลือบฟันบริเวณขอบโพรงฟันหลังล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจีนอลด้วยสารชะล้างชนิดต่างๆ มีค่าไม่แตกต่างกัน และสมมุติฐานการวิจัยที่ 2 คืออรรถรรดับจุลภาคบนผิวเนื้อฟันบริเวณขอบโพรงฟันหลังล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจีนอลด้วยสารชะล้างชนิดต่างๆ มีค่าไม่แตกต่างกัน

**วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods)**


งานวิจัยนี้ใช้ฟันตัดหน้าบนของวัวที่ไม่มีรอยผุจำนวน 70 ซี่ นำมาเก็บไว้ในน้ำเกลืออุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส นำมาเตรียมโพรงฟันชนิดที่ 5 (Class V) ลึก 1.5 มิลลิเมตร กว้างและยาวด้านละ 3 มิลลิเมตร บริเวณด้านริมฝีปากของฟัน

วัว ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยขอบล่างมีขอบเขตขนานกับพื้นผิวรอยต่อระหว่างเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน ซึ่งขอบเขตของโพรงฟันทางด้านบดเคี้ยวอยู่เหนือรอยต่อระหว่างเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1.5 มิลลิเมตร และขอบเขตของโพรงฟันทางด้านเหงือกอยู่ใต้รอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 การเตรียมโพรงฟันชนิดที่ 5 ด้วยหัวรอกากเพชรทรงกระบอก (Intensiv, Intensiv SA, Montagrolo, Switzerland) พร้อมทั้งด้ามกรอแบบความเร็วสูง ภายใต้อ่างน้ำ การเตรียมโพรงฟันให้มีรอยต่อระหว่างผิวภายนอกตั้งฉากกับโพรงฟันเป็นแบบบัทท์จอยท์ (butt-joint)

นำฟันทุกซี่อุดโพรงฟันที่เตรียมไว้ด้วยวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต (Z250, 3M-ESPE, St Pual, MN, USA) โดยใช้ผู้ทดลองคนเดียวกันตลอดการวิจัย และใช้น้ำกลั่นเป็นตัวคั่นกลาง (separating media) โดยจะซัพให้หมาก่อนอุดเรซินคอมโพสิต ผึงลวดไวไฟเรซินคอมโพสิตที่ตำแหน่งกึ่งกลางโพรงฟันก่อนไปทางใกล้กลาง เพื่อช่วยต่อการตั้งขึ้นงานเรซินคอมโพสิตออกจากโพรงฟัน อุดเรซินคอมโพสิตเป็นชั้น ๆ ละ 2.0 มิลลิเมตรบ่มตัวด้วยแสงด้วยเครื่องฉายแสงหลอดไฟฮาโลเจน (Pekalux®, 3M-ESPE, St Pual, MN, USA) เป็นเวลา 40 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 3 หลังจากนำออกมาจากโพรงฟันแล้วเรซินคอมโพสิตอินเลย์ (composite inlay)



**รูปที่ 1** การเตรียมโพรงฟันชนิดที่ 5 (3x3x1.5 มิลลิเมตร) บนฟันวัว  
**Figure 1** Cavity Class V preparation (3x3x1.5 mm.) on bovine tooth.



**รูปที่ 2** แสดงขอบเขตของโพรงฟันทางด้านบดเคี้ยวอยู่เหนือรอยต่อระหว่างเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1.5 มิลลิเมตร และขอบเขตของโพรงฟันทางด้านเหงือกอยู่ใต้รอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1.5 มิลลิเมตร (E คือเคลือบฟัน D คือเนื้อฟัน CEJ คือรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน)

**Figure 2** Demonstrated occlusal margin 1.5 mm. above CEJ and gingival margin 1.5 mm. under CEJ (E = Enamel, D = Dentin, CEJ = Cemento-enamel Junction).



**รูปที่ 3** คอมโพสิตอินเลย์ที่อยู่ในโพรงฟันแบบที่ 5 (ภาพด้านแก้ม)

**Figure 3** Composite inlay in cavity Class V. (Buccal view)

ทำให้แข็งตัวด้วยแสงต่ออีก 40 วินาทีทุกด้าน โดยเครื่องฉายแสงจะถูกวัดค่าความเข้มแสงให้คงที่ก่อนใช้งานทุกครั้งด้วยอุปกรณ์วัดความเข้มแสงชนิดพกพา (light intensity meter, Dentamerica®, CA, USA) จากนั้นอุดโพรงฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราวด้วยซิงค์ออกไซด์ยูจินอล (คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำ และอุดให้เต็มโพรงฟัน เก็บฟันทุกซี่ไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบ 7 วันหรือวัสดุอุดชั่วคราวซิงค์ออกไซด์-ยูจินอลด้วยเครื่องชุดหินน้ำลายอัลตราโซนิคชนิดเพียโซอิเล็กทริก (P5 Newtron, Acteon Inc., Mount Laurel, NJ, USA) จนหมดทุกโพรงฟัน

ทำการสุ่มเลือกฟันทั้ง 70 ซี่ โดยฟันที่เกิดรอยร้าวให้คัดออกภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 10 ซี่ และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ซี่ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) เป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลด้วยน้ำเกลือปริมาตร 2 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและล้างตามด้วยน้ำเกลือปริมาตร 2 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและล้างตามด้วยน้ำเกลือปริมาตร 2 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและล้างตามด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและล้างสุดท้ายด้วยน้ำเกลือปริมาตร 2 มิลลิลิตร หลังจากทำการล้างโพรงฟันตามกลุ่มการทดลองทั้งหมดแล้ว จึงทำการผสมเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตและยึดชิ้นงานคอมโพสิตอินเลย์กับโพรงฟันที่เตรียมไว้โดยใช้แรงกดจากนิ้วมือ ชิ้นงานทุกชิ้นหลังจากกำจัดเรซินซีเมนต์ส่วนเกินออกหมดแล้ว จึงทำการปิดปลายรากด้วยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง (self-cured acrylic resin) และทาด้วยน้ำยาทาเล็บ 2 ชั้นที่ตัวฟัน ยกเว้นที่บริเวณขอบโพรงฟันและวัสดุบูรณะ เก็บชิ้นงานทุกกลุ่มในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 24 ชั่วโมงจึงนำมาแช่ชิ้นงานในสารละลายสีย้อมเบสิคฟuchsian ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยให้ปลายรากฟันอยู่เหนือสารละลายเบสิคฟuchsian ดังนั้นขอบบนและล่างของโพรง

พื้นที่ยึดชิ้นงานคอมโพสิตด้วยเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บีจะอยู่ในสารละลายสีย้อมเบสิคฟุซซิง จากนั้นนำมาทำความสะอาดโดยการผ่านน้ำและตัดฟันในแนวตั้งฉากกับพื้นราบผ่านจุดศูนย์กลางของวัสดุบูรณะโดยใช้เลื่อยที่มีความเร็วต่ำชนิดไอโซเมท (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, USA) และนำไปส่องดูรอยรั่วภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ กำลังขยาย 100 เท่า กำหนดการรั่วซึมของสีย้อมเป็นระดับค่าการรั่วซึมของสี (dye penetration score)<sup>(22)</sup> 0 คือ ไม่มีการรั่วซึม 1 คือ พบการแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟุซซิงความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงครึ่งหนึ่งของผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟัน (axial wall) 2 คือการแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟุซซิงความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟันแต่ไม่ถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน 3 คือ การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟุซซิงความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน ดังแสดงในรูปที่ 4


นำค่าระดับการรั่วซึมที่บันทึกได้มาทำการทดสอบวิลค็อกสันซายน์แรงค์ (Wilcoxon signed ranks test) การทดสอบแมน วิทนี (Mann-Whitney test) และการทดสอบคลุซคัลวาลลิส (Kruskal-Wallis test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

### ผลการศึกษา (Results)

เมื่อเปรียบเทียบรอยรั่วระดับจุลภาคระหว่างเรซินซีเมนต์กับขอบโพรงฟันด้านบดเคี้ยว (เคลือบฟัน) และระหว่างเรซินซีเมนต์กับขอบโพรงฟันด้านเหงือก (เนื้อฟัน) ที่ปนเปื้อนยูจินอลและกำจัดยูจินอลด้วยวิธีการต่างๆ พบว่ามีรอยรั่วซึมระดับจุลภาคของสีย้อมทุกกลุ่มการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

เมื่อใช้การทดสอบวิลค็อกสันซายน์แรงค์เปรียบเทียบรอยรั่วระดับจุลภาคที่ขอบโพรงฟันด้านบดเคี้ยวกับขอบโพรงฟันด้านเหงือก พบว่าทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

ตารางที่ 1 เมื่อใช้การทดสอบคลุซคัลวาลลิสร่วมกับเปรียบเทียบแบบพหุคูณระหว่างกลุ่ม พบว่าขอบโพรงฟันด้านบดเคี้ยวของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีการรั่วซึมระดับจุลภาค



**รูปที่ 4** ระดับของค่าการรั่วซึม (R คือ คอมโพสิตอินเลย์ E คือเคลือบฟัน D คือเนื้อฟัน P คือ โพรงเนื้อเยื่อใน) (ภาพตัดด้านข้าง)

**Figure 4** Dye penetration score (R= composite inlay, E=enamel, D=dentin, P=Dental pulp). (Proximal view)

- 1 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟุซซิงความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงครึ่งหนึ่งของผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟัน
- 2 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟุซซิงความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟันแต่ไม่ถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน
- 3 = การแทรกซึมของสารละลาย เบสิคฟุซซิงความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ )

ตารางที่ 2 เมื่อใช้การทดสอบคลุซคัลวาลลิส ร่วมกับการเปรียบเทียบพหุคูณระหว่างกลุ่มการทดลองพบว่า กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีรอยรั่วซึมระดับจุลภาคของสีย้อมมากกว่ากลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) เมื่อเปรียบเทียบการทดลองรอยรั่วซึมระดับจุลภาคของสีย้อมของกลุ่มที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 4 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

**ตารางที่ 1** จำนวนของตัวอย่าง (ร้อยละ) ของการรั่วซึมระดับจุลภาคที่ขอบโพรงฟันด้านบดเคี้ยว (ขอบเคลือบฟัน)

**Table 1** Number of specimen (percentage) of microleakage at occlusal margin (enamel margin).

Group ©	Dye penetration score on occlusal margin (enamel margin)			
	0	1	2	3
1 <sup>a</sup>	0(0)	4(40)	6(60)	0(0)
2 <sup>a</sup>	0(0)	9(45)	11(55)	0(0)
3 <sup>a</sup>	0(0)	8(40)	12(60)	0(0)
4 <sup>a</sup>	0(0)	9(45)	10(50)	1(5)

The same letters in group are not significantly different (p>0.05).

0 = ไม่มีการรั่วซึม

1 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟลูออโรซินความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงครึ่งหนึ่งของผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟัน

2 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟลูออโรซินความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟันแต่ไม่ถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน


3 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟลูออโรซินความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน

© 1<sup>a</sup> คือ กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันด้วยน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร

2<sup>a</sup> คือ กลุ่มที่ 2 ล้างโพรงฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร


3<sup>a</sup> คือ กลุ่มที่ 3 ล้างด้วยอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร

4<sup>a</sup> คือ กลุ่มที่ 4 ล้างด้วยอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร



**รูปที่ 5** การรั่วซึมระดับจุลภาคเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอกำลังขยาย 100 เท่าของกลุ่มทดลองที่ 1 (R คือ คอมโพสิตอินเลย์ E คือเคลือบฟัน D คือเนื้อฟัน)

**Figure 5** Microleakage from stereomicroscope (100x) of group 1 (R = composite inlay, E = enamel, D = dentin).



**รูปที่ 6** การรั่วซึมระดับจุลภาคเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอกำลังขยาย 100 เท่าของกลุ่มทดลองที่ 3 (R คือ คอมโพสิตอินเลย์ E คือเคลือบฟัน D คือเนื้อฟัน)

**Figure 6** Microleakage from stereomicroscope (100x) of group 3 (R = composite inlay, E = enamel, D = dentin).



**ตารางที่ 2** จำนวนของตัวอย่าง (ร้อยละ) ของการรั่วซึมระดับจุลภาคที่ขอบโพรงฟันด้านเหงือก (ขอบเนื้อฟัน)

**Table 2** Number of specimen (percentage) of microleakage at gingival margin (dentin margin).

Group ©	Dye penetration score (dentin margin)			
	0	1	2	3
1 <sup>b</sup>	0(0)	0(0)	1(10)	9(90)
2 <sup>b</sup>	0(0)	0(0)	5(25)	15(75)
3 <sup>c</sup>	0(0)	0(0)	13(65)	7(35)
4 <sup>c</sup>	0(0)	0(0)	11(55)	9(45)

The same letters in group are not significantly different (p>0.05).

0 = ไม่มีการรั่วซึม

1 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟลูออโรซินความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงครึ่งหนึ่งของผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟัน

2 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟลูออโรซินความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ตั้งฉากกับแนวแกนของฟันแต่ไม่ถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน

3 = การแทรกซึมของสารละลายเบสิคฟลูออโรซินความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่รอยต่อของวัสดุบูรณะถึงผนังโพรงฟันที่ขนานกับแนวแกนของฟัน

© 1<sup>b</sup> คือ กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่มีการล้างโพรงฟันด้วยน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร

2<sup>b</sup> คือ กลุ่มที่ 2 ล้างโพรงฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร

3<sup>c</sup> คือ กลุ่มที่ 3 ล้างด้วยอีทีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร

4<sup>c</sup> คือ กลุ่มที่ 4 ล้างด้วยอีทีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร

## บทวิจารณ์ (Discussion)

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ ทำให้ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ 1 คือ รอยรั่วซึมระดับจุลภาคหลังการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลบนผิวเคลือบฟันด้วยสารชะล้างชนิดต่าง ๆ มีค่ารอยรั่วไม่แตกต่างกันและปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ 2 คือรอยรั่วซึมระดับจุลภาคภายหลังการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลบนผิวเนื้อฟันด้วยสารชะล้างชนิดต่าง ๆ มีค่ารอยรั่วไม่แตกต่างกัน

การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการวัดการรั่วซึมระดับจุลภาคที่เกิดขึ้นระหว่างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลและเรซินซีเมนต์ซูปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีภายหลังการล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจินอลด้วยสารชะล้างชนิดต่าง ๆ ซึ่งการรั่วซึมเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความล้มเหลวของการบูรณะฟัน เช่นการเปลี่ยนสีบริเวณขอบวัสดุบูรณะและการเกิดรอยฟุกลับซ้ำ ทั้งนี้เพราะเมื่อเกิดการรั่วซึมระดับจุลภาคจะทำให้

เกิดการแพร่ผ่านของเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษเข้าไปตามรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับผนังโพรงฟัน ทำให้เกิดรอยฟุกลับซ้ำได้ และอาจเกิดอาการเสียวฟันภายหลังการรักษาหรือทำให้ค่าแรงยึดอยู่ของวัสดุที่ใช้ในทางทันตกรรมลดน้อยลง<sup>(23-25)</sup>

จากการศึกษาของ Macchi และคณะ<sup>(14)</sup> พบว่า ยูจินอลมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของเรซินคอมพอลสิตได้ ซึ่งยูจินอลสามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้นเสมียร์และท่อเนื้อฟันได้โดยการทำความสะอาดทางกลไม่สามารถกำจัดยูจินอลออกได้หมด ดังนั้นการใช้สารเคมีล้างทำความสะอาดจึงมีความจำเป็น เพื่อหวังผลในการกำจัดชั้นเสมียร์และยูจินอลตกค้าง

จากผลการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบรอยรั่วระดับจุลภาคระหว่างเรซินซีเมนต์ซูปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีและขอบโพรงฟันด้านบดเคี้ยวที่ปนเปื้อนยูจินอลและขอบโพรงฟันด้านเหงือกที่ปนเปื้อนยูจินอล พบว่ามีรอยรั่วซึมระดับจุลภาคของสี่เหลี่ยม

ทางด้านเหงือกมากกว่าด้านบดเคี้ยวทุกกลุ่มการทดลอง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการหลงเหลือของสารยูจินอลในชั้นเนื้อฟันและในชั้นเคลือบฟัน สารชะล้างทุกชนิดไม่สามารถกำจัดออกได้หมด และเนื่องจากโครงสร้างของเคลือบฟันมีร้อยละของสารอนินทรีย์มากกว่าชั้นเนื้อฟัน ในขณะที่ชั้นเนื้อฟันมีโครงสร้างเป็นท่อและเครือข่ายเส้นใยคอลลาเจนที่เรียงตัวซับซ้อน การกำจัดสารยูจินอลที่แทรกซึมในชั้นเนื้อฟันและชั้นเคลือบฟันจึงทำได้ยากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Hansen และ Asmussen<sup>(13)</sup> ซึ่งพบรอยแยกระหว่างเนื้อฟันกับเรซินคอมโพสิตเกิดกว้างขึ้นในโพรงฟันที่ปนเปื้อนสารยูจินอลมาก่อน นอกจากนี้ยังพบการศึกษาที่ยืนยันว่ายูจินอลมีผลต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคในชั้นเนื้อฟัน โดยการบูรณะเรซินคอมโพสิตในโพรงฟันชนิดที่ 5 (ความลึก 1.5 มิลลิเมตรและใส่วัสดุอุดแบบเป็นชั้นโดยวิธีตรง) ทำโพรงฟันที่ปนเปื้อนสารยูจินอลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อตรวจวัดการรั่วซึมพบว่าการรั่วซึมในชั้นเนื้อฟันมากกว่าชั้นเคลือบฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความเข้มข้นของยูจินอลมีผลต่ออัตราการแพร่ของยูจินอลเข้าสู่ชั้นเนื้อฟัน โดยอัตราส่วนเหลวต่อส่วนผงที่มากกว่าจะเกิดการแพร่เข้าสู่เนื้อฟันได้มากกว่าซึ่งทำให้การกำจัดยูจินอลทำได้ยากขึ้น<sup>(26)</sup>

จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของการรั่วซึมของสีที่ผนังโพรงฟันด้านบดเคี้ยวของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มพบว่าร้อยละรั่วซึมระดับจุลภาคของสีย้อมทั้ง 4 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) อาจเป็นผลมาจากการใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นสูง สามารถกำจัดชั้นเคลือบฟันที่มีส่วนของยูจินอลปนเปื้อนออกได้ ทำให้ผลการใช้สารชะล้างให้ผลการรักษาที่ไม่แตกต่างกัน

จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของการรั่วซึมของสีที่ผนังโพรงฟันด้านเหงือกพบว่า กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีรอยรั่วซึมระดับจุลภาคของสีย้อมมากกว่ากลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารชะล้างแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดชั้นเคลือบฟันในชั้นเนื้อฟันแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดโพรงฟันที่ปนเปื้อนสารยูจินอลพบว่าการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอความเข้มข้นร้อยละ 17 (กลุ่มที่ 3) หรือการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอความเข้มข้นร้อยละ 17 ร่วมกับไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 (กลุ่มที่ 4) มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดโพรงฟัน

ไม่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 (กลุ่มที่ 2) หรือน้ำเกลือ (กลุ่มที่ 1)

สารละลายไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 เป็นความเข้มข้นที่นิยมนำมาใช้ทำความสะอาดคลองรากฟัน ทั้งนี้เพราะกลิ่นไม่รุนแรง และมีประสิทธิภาพในการละลายเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่ตาย และทำลายแบคทีเรียได้ค่อนข้างดี<sup>(27)</sup> อย่างไรก็ตามการใช้ไฮโปคลอไรต์ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนในบริเวณช่องปากหรือผิวหนังที่สัมผัสถูกน้ำยา ก่อให้เกิดอาการปวดแสบร้อน อาการบวม และอักเสบได้<sup>(28,29)</sup> ในการทดลองนี้ในกลุ่มที่ 2 เลือกใช้ไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรจากนั้นจึงล้างด้วยน้ำเกลือ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ซึ่งพบว่าการเกิดค่าการรั่วซึมที่ไม่แตกต่างจากการใช้น้ำเกลือล้างโพรงฟัน แต่มีค่าการรั่วซึมมากกว่ากลุ่มที่ 3 และ 4 ซึ่งกลุ่มที่ 2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสารละลายไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ซึ่งมีคุณสมบัติกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน และเนื้อเยื่ออ่อนแต่ไม่สามารถกำจัดชั้นสารยูจินอลที่ตกค้างรวมถึงชั้นเคลือบฟันออก ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ McComb และคณะ<sup>(30)</sup> และ Mader และคณะ<sup>(31)</sup> ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายไฮโปคลอไรต์และสรุปว่าสารดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดชั้นเคลือบฟัน

สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอความเข้มข้นร้อยละ 17 มีค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7.5 นำมาใช้เป็นสารคีเลต มีความสามารถทำความสะอาดพื้นผิวเนื้อฟันได้ดี โดยสามารถกำจัดเศษตกค้างของเนื้อฟันและชั้นเคลือบฟัน โดยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอจับกับแคลเซียม เกิดเป็นสารประกอบ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอแคลเซียมที่คงตัว โดยหลักการจะทำงานได้ในสภาวะที่เป็นกลาง และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะหยุดเมื่อถึงจุดสมดุล<sup>(17)</sup> จึงนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอมาใช้กำจัดชั้นเคลือบฟัน Scelza และคณะ<sup>(32)</sup> พบว่าสารคีเลตละลายแร่ธาตุในเนื้อฟันได้ลึก 20-30 ไมครอนในเวลา 5 นาที ในการทดลองนี้เลือกใช้อีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 3 ใช้ร่วมกับน้ำเกลือ และกลุ่มที่ 4 ใช้ร่วมกับไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 และน้ำเกลือ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มให้ค่าการรั่วซึมที่ต่ำกว่ากลุ่มการใช้น้ำเกลือ และไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ร่วมกับน้ำเกลือ เป็นผลมาจากความสามารถของอีทีเอที่สามารถกำจัดชั้นเคลือบฟันและ

ยูจินอลที่ตกค้างในชั้นเสมียร์ได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Yamada และคณะ<sup>(16)</sup> สรุปว่าการใช้อิติทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 มีความสามารถในการกำจัดชั้นเสมียร์ได้ดีแต่ยังคงมีการตกค้างของเศษเนื้อเยื่อเล็กน้อย

การใช้สารละลายไฮโดรเจนไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ร่วมกับอิติทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 และน้ำเกลือมีความเหมาะสมใช้เป็นน้ำยาล้างคลองรากฟัน จากการศึกษาของ Goldman และคณะ<sup>(33)</sup> ทดลองใช้สารละลายร่วมกัน พบว่าการใช้อิติทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตามด้วย ไฮโดรเจนไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการล้างคลองรากฟัน ทำความสะอาดได้ดีในชั้นผิวนอกที่มีการตกค้างของเศษเนื้อเยื่อ และมีการกำจัดเสมียร์ในชั้นเสมียร์และในท่อเนื้อฟัน แต่เนื่องจากโพรงฟันที่ใช้ในการทดลองนี้ไม่มีส่วนของเนื้อเยื่ออ่อน การใช้สารละลายไฮโดรเจนไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 จึงไม่ได้สนับสนุนประสิทธิภาพในการกำจัดชั้นเสมียร์หรือสารยูจินอลที่ตกค้างแต่อย่างใด ทำให้ไม่พบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการล้างโพรงฟันระหว่างสารในกลุ่มที่ 3 และ 4

จากการทดลองนี้จะพบว่าเมื่อมีการล้างด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ ก่อนใช้ระบบสารยึดติด ผลที่ได้จากการทดลองในชั้นเนื้อฟันเป็นผลที่เกิดจากการกำจัดชั้นเสมียร์ โดยการล้างสารยูจินอลที่ตกค้างภายในท่อเนื้อฟันซึ่งการปราศจากยูจินอลส่งผลต่อการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นผลจากความสามารถของระบบสารยึดติดที่ใช้ทำให้เกิดเนื้อฟันมีสภาวะที่เหมาะสมกับการใช้ระบบสารยึดติด โดยคุณภาพของระบบสารยึดติดที่ดี จะต้องมีการแทรกซึมเข้าในท่อเนื้อฟันเกิดชั้นไฮบริดในชั้นเนื้อฟันที่สมบูรณ์ รวมถึงการเกิดเรซินแท็ก (resin tag) ซึ่งควรมีรูปแบบเป็นเนื้อเดียวกัน (uniformity) และเกิดตลอดแนวความยาวของรอยต่อระหว่างเนื้อฟันกับสารยึดติด โดยไม่เกิดช่องว่างหรือฟองอากาศขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งในเนื้อสารยึดติดและรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับโพรงฟันด้วย<sup>(34)</sup> โดยปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวของข้อพิจารณาดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการแทรกซึมและการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของเรซินไม่สมบูรณ์<sup>(35)</sup>

อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้เป็นการศึกษาทดลองภายในห้องปฏิบัติการที่นำผลการทดลองมาใช้อ้างอิงในสิ่งมีชีวิต ดังนั้น

จึงมีข้อจำกัดในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ให้คงที่ตลอดการทดลอง นอกจากนี้ยังไม่สามารถลอกเลียนให้เหมือนสภาวะจริงในช่องปากได้ทุกประการ ในการศึกษาที่เลือกใช้เรซินคอมโพสิตเป็นชนิดไมโครไฮบริด ผู้ผลิตรายงานว่าเรซินคอมโพสิตชนิดนี้มีปริมาณของฟิลเลอร์สูง ช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนทำให้เกิดการร้าวซึมตามขอบคลอง<sup>(36,37)</sup> การเตรียมชิ้นงานทำโดยก่อเรซินคอมโพสิตขึ้นในโพรงฟันแต่ละซี่ที่เตรียมไว้ในความลึก 1.5 มิลลิเมตร เพื่อให้เกิดความแนบสนิทของชิ้นงานในโพรงฟันนั้นๆ และนำชิ้นงานออกมาฉายแสงเพิ่มอีกครั้ง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ที่สมบูรณ์ ในส่วนของเรซินซีเมนต์เลือกใช้ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีซึ่งเป็นเรซินซีเมนต์ที่มีการรายงานถึงประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกับระบบการปรับสภาพผิวฟันแบบใช้กรดกัดรวม โดยแยกใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 60-65 สำหรับชั้นเคลือบฟัน และสารละลาย 10-3 (กรดซิติคความเข้มข้นร้อยละ 10 และเพอร์ริกคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 3) สำหรับชั้นเนื้อฟัน พบว่าเมื่อผิวฟันผ่านการปรับสภาพแล้วชั้นเสมียร์จะถูกกำจัดออกได้หมด ดังนั้นจึงเกิดพันธะทางกลยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับผิวฟันได้อย่างสมบูรณ์<sup>(38)</sup>

ข้อแนะนำในการใช้อิติทีเอร้อยละ 17 ล้างโพรงฟันที่ปนเปื้อนสารยูจินอล ควรใช้โดยการป้องกันเนื้อเยื่อช่องปากด้วยแผ่นยางกันน้ำลาย โดยล้างโพรงฟันโดยฉีดยารอบโพรงฟันที่ปนเปื้อนสารยูจินอลเป็นเวลา 1 นาที แล้วล้างด้วยน้ำเกลือเพื่อหยุดการทำงานของ อิติทีเอ ในการกัดกร่อนผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ และจับกับแคลเซียมก่อนการใช้สารยึดติดและยึดชิ้นงานต่อไป

### บทสรุป (Conclusion)

การรื้อขีมนระดับจุลภาคที่เกิดขึ้นระหว่างเรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีกับโพรงฟันซึ่งปนเปื้อนสารยูจินอลที่ล้างด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ ในชั้นของเคลือบฟันตรวจพบการรื้อขีมน้อยกว่าชั้นเนื้อฟัน แต่ไม่พบความแตกต่างของการรื้อขีมนระหว่างกลุ่มในชั้นเคลือบฟัน ในชั้นเนื้อฟันพบการรื้อขีมนทุกกลุ่มการทดลอง โดยพบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ล้างโพรงฟันด้วยอิติทีเอ และอิติทีเอร่วมกับไฮโดรเจนไฮโปคลอไรต์ พบการรื้อขีมนไม่แตกต่างกันและมีการรื้อขีมนน้อยกว่า 2 กลุ่มแรก

จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่าการใช้อิติทีเอ

ความเข้มข้นร้อยละ 17 ร่วมกับน้ำเกลือ และอีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ร่วมกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 และน้ำเกลือเป็นสารชะล้างสามารถกำจัดยูจินอลที่ตกค้างในชั้นเนื้อฟันได้ดี

## เอกสารอ้างอิง (References)

1. Fujisawa S, Kadoma Y. Effect of phenolic compounds on the polymerization of methyl methacrylate. *Dent Mater* 1992; 8: 324-326.
2. Markowitz K, Moynihan M, Liu M, Kim S. Biologic properties of eugenol and zinc oxide-eugenol. A clinically oriented review. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1992; 73: 729-737.
3. Tjan AH, Nemetz H. Effect of eugenol-containing endodontic sealer on retention of prefabricated posts luted with adhesive composite resin cement. *Quintessence Int* 1992; 23: 839-844.
4. Di Lenarda R, Cadenaro M, Sbaizero O. Effectiveness of 1 mol L<sup>-1</sup> citric acid and 15% EDTA irrigation on smear layer removal. *Int Endod J* 2000; 33: 46-52.
5. Hume WR. An analysis of the release and the diffusion through dentin of eugenol from zinc-oxide eugenol mixtures. *J Dent Res* 1984; 63: 881-884.
6. Rotberg SJ, De Shazer DO. The complexing action of eugenol on sound dentin. *J Dent Res* 1966; 45: 307-310.
7. Marshall SJ, Marshall GW Jr, Harcourt JK. The influence of various cavity bases on the micro-hardness of composites. *Aust Dent J* 1982; 27: 291-295.
8. Millstein PL, Nathanson D. Effect of eugenol and eugenol cements on cured composite resin. *J Prosthet Dent* 1983; 50: 211-215.
9. Millstein PL, Nathanson D. Effects of temporary cementation on permanent cement retention to composite resin cores. *J Prosthet Dent* 1992; 67: 856-859.
10. Reisbick MH, Brodsky JF. Strength parameters of composite resins. *J Prosthet Dent* 1971; 26: 178-185.
11. Anusavice KJ. *Phillips' science of Dental Materials*. 10<sup>th</sup> ed. Pennsylvania: Elsevier; 1996: 211-213.
12. Paige H, Hirsch SM, Gelb MN. Effects of temporary cements on crown-to-composite resin core bond strength. *J Prosthet Dent* 1986; 55: 49-52.
13. Hansen EK, Asmussen E. Influence of temporary filling materials on effect of dentin-bonding agents. *Scan J Dent Res* 1987; 95: 516-520.
14. Macchi RL, Capurro MA, Herrera CL, Cebada FR, Kohen S. Influence of endodontic materials on the bonding of composite resin to dentin. *Endod Dent Traumatol* 1992; 8: 26-29.
15. Peters O, Gohring TN, Lutz F. Effect of eugenol-containing sealer on marginal adaptation of dentine-bonded resin fillings. *Int Endod J* 2000; 33: 53-59.
16. Yamada RS, Armas A, Goldman M, Lin PS. A scanning electron microscopic comparison of a high volume final flush with several irrigating solutions: part 3. *J Endod* 1983; 9: 137-142.
17. Gatewood RS. Endodontic Materials. *Dent Clin North Am* 2007; 51: 695-712.
18. Peimjai M, Miyasaka K, Iwasaki Y, Nakabayashi N. Comparison of microleakage of three acid-base luting cements versus one resin-bonded cement for Class V direct composite inlays. *J Prosthet Dent* 2002; 88: 598-603.
19. Pashley DH. The effects of acid etching on the pulpodentin complex. *Oper Dent* 1992; 17: 229-242.
20. Wang T, Nakabayashi N. Effect of 2-(methacryloxy)ethyl phenyl hydrogen phosphate on adhesion to dentin. *J Dent Res* 1991; 70: 59-66.


21. O'Connell MS, Morgan LA, Beeler WJ, Baumgartner JC. A comparative study of smear layer removal using different salts of EDTA. *J Endod* 2000; 26: 739-743.
22. Jodaikin A, Austin JC. The effects of cavity smear layer removal on experimental marginal leakage around amalgam restorations. *J Dent Res* 1981; 60: 1861-1866.
23. Alani AH, Toh CG. Detection of microleakage around dental restorations: a review. *Oper Dent* 1997; 22: 173-185.
24. Alavi AA, Kianimanesh N. Microleakage of direct and indirect composite restorations with three dentin bonding agents. *Oper Dent* 2002; 27: 19-24.
25. Saboia Vde P, Pimenta LA, Ambrosano GM. Effect of collagen removal on microleakage of resin composite restorations. *Oper Dent* 2002; 27: 38-43.
26. Kielbassa AM, Attin T, Hellwig E. Diffusion behavior of eugenol form zinc oxide eugenol mixtures through human and bovine dentin in vitro. *Oper Dent* 1997; 22: 15-20.
27. Gomes BP, Ferraz CC, Vianna ME, Berber VB, Teixeira FB, Souza-Filho FJ. In vitro antimicrobial activity of several concentrations of sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate in the elimination of *Enterococcus faecalis*. *Int Endod J* 2001; 34: 424-428.
28. Sabala CL, Powell SE. Sodium hypochlorite injection into periapical tissues. *J Endod* 1989; 15: 490-492.
29. Becking AG. Complications in the use of sodium hypochlorite during endodontic treatment. Report of three cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1991; 71: 346-348.
30. McComb D, Smith DC. A preliminary scanning electron microscopic study of the root canals after endodontic procedures. *J Endod* 1975; 1: 238-242.
31. Mader CL, Baumgartner JC, Peter DD. Scanning electron microscopic investigation of the smeared layer on root canal walls. *J Endod* 1984; 10: 477-483.
32. Scelza MF, Teixeira AM, Scelza P. Decalcifying effect of EDTA-T, 10% citric acid, and 17% EDTA on root canal dentin. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2003; 95: 234-236.
33. Goldman M, Goldman LB, Cavaleri R, Bogis J, Lin PS. The efficacy of several endodontic irrigating solutions: a scanning electron microscopic study: part 2. *J Endod* 1982; 8: 487-492.
34. Ferrari M, Vichi A, Grandini S. Efficacy of different adhesive techniques on bonding to root canal walls: an SEM investigation. *Dent Mater* 2001; 17: 422-429.
35. Eick JD, Gwinnett AJ, Pashley DH, Robinson SJ. Current concepts on adhesion to dentin. *Crit Rev Oral Biol Med* 1997; 8: 306-335.
36. Versluis A, Douglas WH, Sakaguchi RL. Thermal expansion coefficient of dental composites measured with strain gauges. *Dent Mater* 1996; 12: 290-294.
37. Tung FF, Hsieh WW, Estafan D. In vitro microleakage study of a condensable and flowable composite resin. *Gen Dent* 2000; 48: 711-715.
38. Cao L, Geerts S, Gueders A, Albert A, Seidel L, Charpentier J. Experimental comparison of cavity sealing ability of five dental adhesive systems after thermocycling. *J Adhes Dent* 2003; 5: 139-144.



บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด

13 ตลาดพร้าว 91 วังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 0 2542 1791 - 5, E-mail : schumit1967@schumit.com



Premium Quality  
with  
**Amber Blister Foil**  
"Protect from Light sensitivity"

# #uons

**Medicine 2%**  
Premium Quality Lidocaine 2% 1:100,000

**BONDING SYSTEMS**

- A Universal Bonding Material in dentin and etched enamel with the Excellent Adhesion

**GLASS LINER**

Glass liner High Pressure Strength Radiopaque Fluoride Release

**CALCIDENT 450**

Calcident 450 Quickly Dry Radiopaque

**Willmann & Pein GmbH**  
MADE IN GERMANY

Dental

### WP Dental

- Additional Silicone
- Glass-Ionomer Cement
- Bonding System
- Pit & Fissure Sealant
- Fluoride Varnish

**Quadrant Universal LC**  
Micro Hybrid Composite

Barium Glass Technology & Chameleon Effect

**CAVEX** Cavex Holland BV.

### Cavex Holland BV.

- Amalgam Alloy
- Composite & Bonding
- Cement
- Outline Impression Paste
- Condensation Silicone

**Helmut Zepf GmbH.**  
Dental Hand Instruments  
Made in Germany



**HELMUT ZEPF**  
MADE IN GERMANY



Schumit 1967 Co.,Ltd.

Distributor and Importer of Premium Quality Products for Dental and Pharmaceutical

#uons

